



Isolant's performance



Adhesivo de contacto

ISO-ÁMBAR

Descripción

Es un adhesivo de contacto de consistencia media que es compatible con todos los aislantes de origen fibroso. Es combustible en su estado acuoso, por lo que deberán tomarse las precauciones necesarias durante el almacenaje y aplicación.

Uso

Se aplica en todo tipo de superficies como metálicas, tabla de yeso, linóleo, etc., para proporcionar la resistencia adecuada del laminado en los materiales aislantes fibrosos. Tales recubrimientos pueden ser polietileno, papel Kraft y foil de aluminio. Se garantiza la sujeción segura, mientras que se evitan las molestias de desplazamiento del material. Es un sistema limpio y confiable que disminuye los costos de montaje y supervisión.

Características

Color:	ámbar
Contenido de sólidos:	19 % - 21 %
Fluidez:	150 ml/s – 170 ml/s a 22 °C medido con Copa Ford #4
Viscosidad Brookfield:	3,200 C. P. S. – 4,000 C. P. S.
Densidad:	0.84 kg/L (± 10 %)
Resistencia axial:	50 lb/in a 5 minutos 65 lb/in a 10 minutos
Temperatura de almacenaje:	6 °C a 8 °C
Solvente:	tolueno
Dispersión de flama:	55 ASTM E84
Flash point:	86 °C
Tiempo de secado:	10 - 30 minutos a 24 °C con humedad del 70 %
Rendimiento:	4 m ² /L – 6 m ² /L para superficie lisa no porosa
Aplicación:	llana, brocha, espátula, cucharín, aspersión
Embalaje:	garrafa plástica de 19 L

Propiedades

Forma una película de laminación.

Económico.

De fácil aplicación.

Recomendaciones

Limpiar el área a aplicar debiendo estar libre de polvo, grasa y óxido.

Aplicar **Iso-Ámbar** de preferencia en ambas superficies. Una vez seco, aplicar una presión de 2 a 4 kgf.

Observaciones

Iso-Ámbar es un adhesivo de contacto, que nos brinda la posibilidad de iniciar los trabajos de instalación en una forma limpia, segura y con alto rendimiento de mano de obra.

Su fin es el de permitirnos la unión permanente de superficies laminadas.

Es un producto combustible, por lo que no se debe exceder la temperatura de almacenaje y realizar los trabajos en áreas ventiladas. No se debe fumar durante su aplicación.

isoterm@isoterm.net

Tel. (5255) 5737-4943

www.isoterm.net

Fax (5255) 5562-3532

ventas@isoterm.net

Tel. (5255) 5737-4944

Av. Gral. Martín Carrera 257 Col. Martín Carrera Del. Gustavo A. Madero 07070 CDMX