



Isolant's performance



Adhesivo base agua

ISO-ASPHALTUM

Descripción

Es un adhesivo de base agua de consistencia media para laminar diferentes materiales sin importar su porosidad. Es combustible en su estado acuoso, por lo que se deberán tomar las precauciones necesarias durante el manejo, almacenaje y aplicación del mismo. Es compatible con toda la gama de aislantes acústicos, ya que provoca una reflexión de la onda sonora.

Uso

Se aplica en todo tipo de superficies como metálicas, tabla de yeso, lana de vidrio o mineral, etc., para proporcionar la resistencia adecuada del laminado en los materiales aislantes fibrosos. Tales recubrimientos pueden ser polietileno, papel Kraft y foil de aluminio. Se garantiza la sujeción segura, mientras que se evitan las molestias de desplazamiento del material. Es un sistema limpio y confiable que disminuye los costos de montaje y supervisión.

Características

Color:	pardo
Contenido de sólidos:	32 % - 35 %
Fluidez:	180 ml/s – 190 ml/s a 22 °C medido con Copa Ford #4
Viscosidad Furol:	20 – 100 a 50 °C
Densidad:	0.89 kg/L
Temperatura de almacenaje:	6 °C a 28 °C
Resistencia axial:	40 lb/in a 5 minutos 50 lb/in a 10 minutos
Solvente:	agua
Propagación a la flama:	55 <i>ASTM E84</i>
Flash point:	86 °C
Tiempo de secado:	10 – 15 minutos a 24 °C al 70 % de humedad
Rendimiento:	2 m ² /L – 8 m ² /L para superficie lisa no porosa
Aplicación:	llana, brocha, espátula, cucharín, aspersión
Embalaje:	garrafa plástica de 19 L

Propiedades

Forma una película de laminación.

Económico.

De fácil aplicación.

Recomendaciones

Limpiar el área a aplicar debiendo estar libre de polvo, grasa y óxido.

Aplicar una capa de **ISO-ASPHALTUM** por una de las caras y dejar secar antes de realizar el pegado.

ISO-ASPHALTUM nos brinda la posibilidad de realizar los trabajos de instalación en una forma limpia, segura y con alto rendimiento de mano de obra.

Observaciones

Su fin es el de permitirnos la sujeción permanente de superficies laminadas.

Es un producto combustible, por lo que no se debe exceder la temperatura de almacenaje, realizar los trabajos en áreas ventiladas, y no se debe fumar durante su aplicación.

isoterm@isoterm.net

Tel. (5255) 5737-4943

www.isoterm.net

Fax (5255) 5562-3532

ventas@isoterm.net

Tel. (5255) 5737-4944

Av. Gral. Martín Carrera 257 Col. Martín Carrera Del. Gustavo A. Madero 07070 CDMX